

Arova Antik-Patina

1003

Pigmentlasur zur Erzielung verschiedener Alterungseffekte für **Gewerbe** und **Industrie**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines


Pigmentlasur auf alkoholischer Basis zur Erzielung verschiedener Alterungseffekte und für einen antiken Charakter auf Holz. Als Grundierungen eignen sich sowohl lösemittel- als auch wasserbasierte Möbellacke. Zur Erzielung eines antiken Charakters bei Neulackierungen von Möbeln und Innenausbauten.

Besondere Eigenschaften und Prüfnormen



- **Französische Verordnung DEVL1104875A**
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete



Für Möbel, Innenausbauten, Wandvertäfelungen und Holzdecken.

Das Produkt ist in Abhängigkeit des eingesetzten Möbellackes für Oberflächen im Möbel- und Innenausbau in den Verwendungsbereichen II - IV gemäß ÖNORM A 1610-12 geeignet.

Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln. Dabei wird das Produkt dünnflüssig und verarbeitungsfähig.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Arova Antik-Patina (1003) wird zwischen Grund- und Decklack patiniert.
- Sehr hohe Auftragsmengen müssen vermieden werden, da der Decklack an diesen Stellen eine verminderte Haftung aufweisen kann.
- Produkt aus dem Applikationsgerät oder mit Holzstaub verunreinigtes Produkt nicht mehr in das Originalgebinde zurückleeren.
- Beachten Sie bitte unsere **ARL 110 - Arbeitsrichtlinien für das Beizen von Holz**.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Auftragstechnik

	Becherpistole
Spritzdüse Ø (mm)	1,5 - 1,8
Spritzdruck (bar)	1,5
Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l)	10

Die angegebene Ergiebigkeit versteht sich inkl. Spritzverlust.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



Abnehmbar	30 Minuten
Überlackierbar (lösemittelbasierte Lacke)	30 Minuten
Überlackierbar (wasserbasierte Lacke)	30 Minuten

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgeräte

8501



8017

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünner (8501) oder Nitro-Verdünner (8017).

UNTERGRUND**Untergrundart**

Laub- und Nadelholz (Vollholz, Furnier-, (beschichtete) Holzspan-, Holzfaserverwerkstoffe).

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

Untergrundvorbereitung**Beizen des Untergrundes im gewünschten Grundton:**

Für Nadelhölzer empfehlen wir die Verwendung von Arova Ultra (1360) oder Arova Alpin (1361), für Laubhölzer Beizen wie Arova Flex (1340) oder Arova Classic (1333); bei den angeführten Beiztypen können sowohl wasserbasierte als auch lösemittelbasierte Lacke zum Einsatz kommen.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU**Grundierung**

1 – 2 x mit Zwischenschliff mit Möbellacksystemen wie z. B. Aduro Legnopur (2513) oder Bluefin Resist (2963) grundiert.

Zwischenschliff

Frühestens nach einer Trockenzeit von ca. 3 Stunden bei Raumtemperatur, am besten aber über Nacht. Körnung 280 / Anschließend mit einem Schleifvlies (z.B. Scotch Brite von Firma 3 M) nachschleifen.

Werden kürzere Zwischentrockenzeiten gewählt, so lässt sich Arova Antik-Patina (1003) schwerer von den Flächen abnehmen.

Bei gebürsteten Flächen wird der Zwischenschliff mit einem Schleifvlies durchgeführt.

Durchschleifen vermeiden! Flächen entstauben!

Produktauftrag	<p>1 x Arova Antik-Patina (1003) / Das Produkt wird gleichmäßig und nicht zu satt im Spritzverfahren auf die kurz zuvor geschliffenen Flächen aufgetragen.</p> <p>Nach einer Trockenzeit von ca. 20 Minuten bei Raumtemperatur wird die Patina an den erhabenen Stellen mit einem Schleifpapier (Körnung 280) abgenommen; anschließend kann bei Bedarf mit einem Schleifvlies leicht nachgearbeitet werden. Durch diese Arbeitsweise bleibt das Produkt in den Vertiefungen und Ecken der profilierten Teile liegen und verleiht dem Werkstück den gewünschten antiken Charakter.</p>
Folgebeschichtung	<p>Das abschließende Decklackieren erfolgt mit den gleichen Lacken, die auch für die Grundierung verwendet wurden, bei normaler Auftragsmenge. Es darf kein zu magerer Auftrag erfolgen.</p> <p>Für eine gute Zwischenhaftung ist es wichtig, dass der Zwischenschliff, das anschließende Auftragen und Abnehmen von Arova Antik-Patina (1003) sowie das Decklackieren innerhalb von 8 Stunden durchgeführt wird. Längere Wartezeiten führen zu einer verminderten Haftung.</p>
BESTELLHINWEISE	
Gebindegrößen	750 ml, 5 l
Farbtöne/Glanzgrade 	<p>Standardfarbe(n): Farblos (1003400100) Weiß (1003040741) Rotbraun (1003040742) Dunkelbraun (1003040743) Schwarz (1003040744) Creme (1003040745) Grau (1003040747) Beige (1003040746)</p> <p>Die Beizen sind untereinander mischbar und mit Arova Antik-Patina Farblos (1003400100) aufhellbar.</p> <p>Vor Beginn der Beizarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine Probebeizung durchgeführt und mit dem vorgesehenen Lack überlackiert werden, um den Endfarbton beurteilen zu können. Für eine Kommission nur Beize der gleichen Charge verwenden.</p>
Zusatzprodukte	<p>Aduro Legnopur (2513) Bluefin Resist (2963) Arova Alpin (1361) Arova Classic (1333) Arova Flex (1340) Arova Ultra (1360) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Waschverdünner 8501 (8501)</p> <p>Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.</p>

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.
Kühl, aber frostfrei lagern.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewährleistet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.
