

Pullex Terrassen- und Gartenöl

4454

Lösemittelbasiertes, pigmentiertes Öl für waagrechte Holzflächen und Gartenmöbel im Innen- und Außenbereich für DIY

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Wasserabweisendes, stark penetrierendes Öl für waagrechte Holzflächen für innen und außen (offenporig). Schützt Laub- und Nadelhölzer vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. Das Produkt zeichnet sich durch ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes und leichte sowie ansatzfreie Verarbeitung aus. Mikronisierte Spezialpigmente garantieren eine sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit sowie ausgezeichnete Farbtonstabilisierung von Exotenhölzern. Ohne Zusatz von aromatischen Lösemitteln. Enthält keine Wirkstoffe von chemischen Holz- und Filmschutzmitteln.

Anwendungsgebiete



- Nicht maßhaltige waagrechte Holzflächen im Außenbereich, wie Balkonböden, Stege, Terrassen etc.
- Besonders geeignet für Holzarten wie Lärchenholz und Exotenhölzer wie Bangkirai, Teak, Massaranduba
- Gartenmöbel
- Auffrischen von WPC.
- Für normal beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau
- Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung maximal einmal dünn mit diesem Produkt bearbeiten

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 30 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %.
- *Boden:* dünn streichen.
- *Möbel:* aufgetragenes Produkt kurz einwirken lassen und dann den Überschuss sorgfältig mit einem Baumwolltuch oder Gazeballen in Faserrichtung abziehen. Eine Schichtbildung muss unbedingt vermieden werden.
- Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.

- *Boden:* Optimal ist eine allseitige Beschichtung vor Montage. Anschließend ist eine Versiegelung der Schnittkanten mit Allwetterlack 4502 (2 Anstriche) empfehlenswert.
- Auf Lärchenholz und inhaltsstoffreichen Hölzern können Putzreste (hohe Alkalität) oder Eisenstaub (Rostbildung) zu schwarzen Verfärbungen führen.
- Naturgemäß kommt es bei stark frequentierten Flächen zur Bildung von „Gehstraßen“. Diese können durch regelmäßige Pflegeanstriche jedoch leicht beseitigt werden (siehe Pflegeanstrich).
- **Achtung:** Es ist auf einen gleichmäßigen Holzschliff sowie gleichmäßigen Auftrag des Produkts zu achten!

Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Streichen (Boden)	Wischen (Möbel)
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l)	ca. 15	ca. 30

Wischen, besonders gute Ergebnisse lassen sich durch Einschleifen mit Schleifvlies erzielen.

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Überstreichbar	nach ca. 12 h
----------------	---------------

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Auf inhaltsstoffreichen Hölzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

Reinigung der Arbeitsgeräte



80301

Sofort nach Gebrauch mit Adlerol-Terpentinölersatz Aromatenfrei 80301.

UNTERGRUND

Untergrundart

Fein- und grobporige Laubhölzer, Nadelholz, thermobehandelte Hölzer

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Bitte ÖNORM B 2230 Teil 1 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten.

Bitte BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Holzfeuchte

Laubhölzer: 12 % +/- 2 %
Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung

Boden:

Für eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir glatte Holzoberflächen mit Körnung 80 in Faserrichtung zu schleifen, gründlich zu reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen zu entfernen. Scharfe Kanten sind zu runden.

Möbel:

Holzschliff Kö 180 - 240.

Scharfe Kanten sind zu runden.

Harzreiche Hölzer und Exotenhölzer mit trocknungsverzögernden Inhaltsstoffen mit Nitroverdünnung 80001 reinigen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundbeschichtung

1 x Pullex Terrassen- und Gartenöl 4454
 Zwischentrocknung: ca. 12 h

Zwischenschliff

Bei Bedarf leichter Glättschliff: Körnung 280 – 360
 Schleifstaub entfernen.



Schlussbeschichtung

1 x Pullex Terrassen- und Gartenöl 4454

PFLEGE & RENOVIERUNG

Reinigung & Pflege

Boden:

Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab: Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones; für eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig, dazu wird eine jährliche Wartung empfohlen.

Die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und 1 x **dünn** mit Pullex Terrassen- und Gartenöl 4454 streichen. Schichtbildung unbedingt vermeiden!

Möbel:

Bei Einwirkung von Wasser und UV-Strahlung kann eine Vergrauung nicht dauerhaft verhindert werden.

Reinigung mit Wasser oder mildem Hausreiniger erstmals nach 14 Tagen. Bei fettartiger Verschmutzung Legno-Reiniger 80025 verwenden. Eine Reinigung darf frühestens 14 Tage nach Auftrag des Öls/Wachses/Hartwachsöls erfolgen.

Für **Auffrischungs-** und **Pflegearbeiten** 1x Pullex Terrassen- und Gartenöl 4454 auftragen und Überschuss abziehen.

Renovierung Verwittertes bzw. vergrautes Holz bis zum rohen Holz abschleifen. Alternativ Entgrauen mit Clean-Multi-Refresher 8317. Weitere Arbeitsweise wie bei Neubeschichtung (siehe Beschichtungsaufbau).

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten

BESTELLMHINWEISE

Gebindegrößen 375 ml; 750 ml; 2,5 l

Farbtöne/Glanzgrade	Lärche	4454052226
	Teak	4454052201
	Bangkirai	4454066961
	Farblos, zum Aufhellen	4454000230

- Der Endfarbton ergibt sich grundsätzlich aus der Eigenfarbe des Holzes, der Auftragsmenge und dem Farbton der Beschichtung.
- Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.
- Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargennummer an einer Fläche verarbeiten.
- Für eine gute Witterungsbeständigkeit dürfen ausschließlich pigmentierte Farbtöne eingesetzt werden.
- Beim Aufhellen der Standardfarbtöne für den Neuanstrich mit Pullex Terrassen- und Gartenöl Farblos, zum Aufhellen 4454000230 muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden (verringertes UV-Schutz).

Zusatzprodukte Adlerol-Terpentinölersatz Aromatenfrei 80301
Nitro-Verdünnung Aromatenfrei 80001
Legno-Reiniger 80025
Clean-Multi-Refresher 8317
Allwetterlack 4502

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 3 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/eine Hautbildung zu vermeiden.

GISCODE Ö 60

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.